

Fiche technique pour KVH

I. Collage

Colle Polyuréthane avec un joint claire. Colle selon normes EN 301 pour collage d'éléments portants et non-portants dans l'intérieur et l'extérieur.

II. Emissions de formaldéhyde

E1 selon EN 14080, rapport d'audit sur demande.

III. Humidité de bois

10-15%.

IV. Masse volumique apparente

Pour l'épicéa, selon les classes de durabilités 470 kg/m³

V. Conductivité thermique

$\lambda = 0.13\text{W/mK}$

VI. Résistance de diffusion

$\mu = 20-50$

VII. Classe de résistance

C24 / S10 TS

VIII. Norm de tri

DIN 4074-1

IX. Comportement au feu

D-s2, d0

X. Vitesse de combustion

0.7mm/min

XI. Tolérances dimensionnelle

Selon EN 15497:2014

XII. Contrôles extérieurs

Wood.be – Belgique

XIII. Qualité de la surface

4 faces rabotées, coins cassés,
Qualité visiblé / non-visible